

# ALLEGATO 1

## Caratteristiche tecnico-merceologiche per le protesi inamovibili

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Compositi</b>     | tipo Ivoclar Adoro, GC Gradia e similari  |
| <b>Ceramiche</b>     | tipo Vita Omega 3D Master, Ivoclar IPS Design, Wieland Imagine e similari   |
| <b>Lega standard</b> | Lega Palladiata a basso titolo d'argento tipo Biennor Cendres Metaux ( Au 2%, Pd 77%, - peso specifico 11,2 - durezza Vickers 325)  |
| <b>Lega aurea</b>    | Per corone Fuse o Veneer oro/composito tipo AL MED 3 Cendres Metaux ( Au 55%, Pd 5,9%, Ag 26%, Cu 10,9% - peso specifico 13,6 - durezza ckers 296)<br>Per Veneer oro/ceramica tipo Esteticor Cendres Metaux ( Au 45%, Pd 38,9, Ag 5% - peso specifico 13,8 - durezza Vickers 245) |

### **N.B.**

I riferimenti a prodotti commerciali sono a solo titolo esemplificativo, costituendo solamente esempio di riferimento per le caratteristiche dei prodotti