

ALLEGATO 1

Caratteristiche tecnico-merceologiche per le protesi inamovibili

Compositi	tipo Ivoclar Adoro, GC Gradia e similari
Ceramiche	tipo Vita Omega 3D Master, Ivoclar IPS Design, Wieland Imagine e similari
Lega standard	Lega Palladiata a basso titolo d'argento tipo Biennor Cendres Metaux (Au 2%, Pd 77%, - peso specifico 11,2 - durezza Vickers 325)
Lega aurea	Per corone Fuse o Veneer oro/composito tipo AL MED 3 Cendres Metaux (Au 55%, Pd 5,9%, Ag 26%, Cu 10,9% - peso specifico 13,6 - durezza ckers 296) Per Veneer oro/ceramica tipo Esteticor Cendres Metaux (Au 45%, Pd 38,9, Ag 5% - peso specifico 13,8 - durezza Vickers 245)

N.B.

I riferimenti a prodotti commerciali sono a solo titolo esemplificativo, costituendo solamente esempio di riferimento per le caratteristiche dei prodotti